

Oznaka: IK-TLUW-201-11

OPIS I SASTAV

ULTRA WOOD ACRYL PRIMER WPT 300 je dvokomponentni hidroksiakrilatni temeljni lak koji umrežava sa alifatičnim izocijanatom. Sadrži poliuretanske smole akrilnog tipa, aditive, voskove, rastvarače i cink stearat itd. Premaz ima odličnu otpornost na mehaničke uticaje, abraziju i kupatilsku hemiju kao i izrazitu otpornost na uticaj vlage. Veoma brzo suši i veoma brzo postiže tvrdoće za slaganje i brušenje.

NAMENA

WPT 300 temeljni lak se koristi kao osnovni lak za zaštitu i dekoraciju elemenata od masiva i furnira u enterijeru. Ne menjanju nijansu furnira, ima jako malo suvu materiju, elementi lakirani ovom vrstom lakova izgledaju prirodnije. Preporuka je da se koriste kod izrade kupatilskog nameštaja, stolova i stolica.

TEHNIČKI PODACI

Izgled:	bez primesa i stranih čestica, ravna, polu mat
Suva materija (ISO 3251) (%):	40±5
Specifična težina (ISO 2811):	1,05 ± 0,1 g/cm ³ /20°C
Viskozitet (DIN 53211 Ø4 mm):	40 - 100 sec

PODACI O PRIMENI

Ultra wood acryl prajmer WPT 300 pre upotrebe lak dobro promešati, zatim se dodaje katalizator Ultra wood PU katalizator WB 104 od 10-20% po masi, promeša i razredi do 40% sa poliuretanskim razređivačem Ultra wood PU razređivač WR 100 ili manje u zavisnosti od načina primene. Pot life do 8h.

Proizvod	Šifra proizvoda	Oznaka proizvoda	Sastavljanje komponenti po masi
Ultra wood acryl primer	ACR 13300	WPT 300	100
Ultra wood PU katalizator	PUK 13104	WB 104	10-20
Ultra wood PU razređivač	PUR 16100	WR 100	40

PRIPREMA POVRŠINE

Podlogu od MDF-a, masiva ili furnira pripremiti brušenjem brusnim papirom granulacije P 180 - P 240, obavezno otprašivanje površine i uklanjanje stranih primesa (ulja, silikona i ostatka stare boje).

Minimalna temperatura za aplikaciju 15°C, vlažnost vazduha od 45 - 65 %.

VREME SUŠENJA

Uslovi: na vazduhu pri temperaturi od 20 ±2°C i relativnoj vlažnosti vazduha 65 ± 5%.

- Na prašinu: 20 - 25 min
- Na dodir: 30 min - 1 h u zavisnosti od temperature okoline i materijala
- Za brušenje: 2 - 3 h u zavisnosti od temperature, debljine filma
- Za slaganje: minimum 12 h, u zavisnosti od temperature, debljine filma.

Oznaka: IK-TLUW-201-11

OSOBI NE SUV OG FILMA

Izgled: Ravna, mat, polu mat bez defekata.

Nijansa: Bezbojni.

Brušenje: Minimalno 2-3 h.

NAČIN PRIMENE

Ultra wood acryl prajmer WPT 300 se nanosi u 1 do maksimalno 2 sloja. Brušenje između slojeva je obavezno.

Metoda	Dizna	Pritisak	Razređenje
Pneumatski pištolj	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bar	do 40%
Airless	0,0017" - 0,019"	110 - 140 atm.	do 25%
AirMix	0,20 - 0,26	60 - 100 bar	do 30%

POTROŠNJA

80 - 120 g/m².

PRANJE OPREME

Aceton, Nitro razređivač.

PAKOVANJE

20 kg.

SKLADIŠTENJE, ROK UPOTREBE

24 meseca, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. Drži se u dobro provetrenim prostorijama na temperaturi od +5 do + 30° C, izvan direktnog uticaja sunčevog zračenja.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Ambalaža treba da je obeležena odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosni list proizvoda (MSDS).

NAPOMENA

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobijeni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smernica za primenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika da otkrije pogodnost proizvoda za određenu namenu i da sprovede kontrolu kvaliteta ili uslova podloge i ostalih faktora koji utiču na primenu proizvoda.

Irkom d.o.o. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozleda ili šteta koje bi nastale zbog nepravilne primene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene Tehničkih informacija za ovaj proizvod.